



Gesso pedra melhorado para fixação de modelos em articulador.
Possui expansão máxima de 0,05%.
Não distorce a posição dos modelos e facilita a montagem.
Tempo de Trabalho: 3 minutos.
Presas Rápidas.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Proporção Água / Pó 33mL/100g
Tempo de Trabalho 2,5 minutos
Tempo de Presa 5 minutos
Resistência à Compressão 300Kg/cm²

Embalagem:
Saco com 1Kg

Disponível nas cores branco e azul.