



Revestimento extra fino fosfatado para ligas de alta fusão. (NiCr)
Produz peças fundidas de excepcional qualidade de superfície e ajuste perfeito.
Textura super cremosa que proporciona maior tempo de trabalho.

Propriedades Físicas

Proporção Líquido / Pó 25ml/100g
Tempo de trabalho 2 a 4 minutos
Tempo de presa 10 minutos
Expansão de presa 1,2%
Expansão térmica 1,25%
Resistência a Compressão (úmido 2h) 51kg/cm² (5Mpa)

Embalagens

Pote com 1Kg
Balde com 5Kg
Frasco com 500ml