



Tradicional e consagrada fórmula de revestimento para técnica de expansão térmica tipo I (ADA), para produzir peças fundidas de alta precisão.

Fácil recuperação e limpeza do material fundido.

Propriedades Físicas

Proporção Líquido / Pó 38ml/100g

Tempo de trabalho 8 minutos

Tempo de presa 14 minutos

Expansão de presa 0,3%

Expansão térmica 1,2%

Resistência a compressão úmido (2h): 51kg/cm²(5Mpa)

Embalagem:

Pote com 1kg