



NORITAKE – PORCELANA EX-3

Pintura Interna Noritake

- 16 corantes (3g)
- 01 diluidor bright (3g)
- 01 frasco de líquido para pintura interna (10ml)

Uso: Para caracterização interna.

Queima: 700°C a 830°C sem vácuo

Obs.: Não usar como caracterização externa.



Pintura Externa Noritake

- 21 corantes (3g)
- 01 pó de glaze (10g)
- 01 frasco de líquido de pintura externa (10ml)

Uso: Para caracterização externa.

Queima: Glaze natural 650°C a 890°C. Glaze pó e líquido 650°C a 930°C

Obs: Não usar como caracterização interna