



Elaborado para cumprir a especificação nº25 da ADA.

Superfície ultra lisa.

Extra branco.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Proporção Água/Pó 32 a 35mL/100g

Tempo de Presa 4 a 6 minutos

Expansão de Presa 0,18%

Resistência à Compressão (úmido 1h) 282Kg/cm²

Resistência à Compressão (seco) 563Kg/cm²

Emblagens:

Saco com 2Kg

Caixa com 15Kg