



Gesso Pedra tipo III elaborado para cumprir os requisitos da especificação nº 25 da ADA.
Ideal para uso em modelos de prótese total ou parcial removível.
Excelente relação custo benefício.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Proporção Líquido/pó : 32 a 35ml/100g
Tempo de trabalho : 3 a 4 minutos
Tempo de presa : 7 minutos
Expansão de presa : 0,15%
Resistência a compressão úmido (2h): 300Kg/cm²(29Mpa)
Resistência a compressão seco (24h): 600kg/cm² (59Mpa)

Embalagens:
Saco com 1Kg
Maleta com 5Kg
Caixa com 15 Kg

Cores: Amarelo e branco