



Revestimento aglutinado por fosfato de fórmula melhorada. Fabricado especialmente para fundição de Ligas Semi-Preciosas e Não Preciosas que requerem um revestimento isento de carbono. Também adequado para a fundição de ligas preciosas.

#### PROPRIEDADES FÍSICAS

Consistência 16m/100g  
Tempo de Trabalho 2-4 min  
Tempo de Presa 6 minutos  
Expansão de Presa 1,00%  
Expansão higroscópica 1,50%  
Expansão Térmica (700° a 1000°C): 1,00%  
Resistência à Compressão, úmido 2H 56Kg/cm<sup>2</sup>

#### Embalagens:

Pote 01Kg  
Balde 04Kg  
Frasco 500mL Líquido

Para descrição sobre Técnica de uso, clique no ícone Informações Técnicas em Atendimento ao Cliente.